

**PAINÉIS HPL SANDWICH – Panels Hpl | Panneaux Stratifié | Tableros Aplacados**

**Descrição Técnica – Technical Description | Description Technique | Descripción Técnica**

Painéis com suporte em aglomerado de partículas standard de 17mm, revestidos na face e contraface com termolaminado com acabamento brilho ou mate.

Panels with core in standard particle board 17mm, covered front and backside with high gloss or laminate.

Panneaux en aggloméré de particules standard de 17mm, terminé sur la face avant et arrière en stratifié avec une finition brillant ou mate.

Panels con soporte en aglomerado de 17mm estándar, recubiertos en la cara y contracara con laminado con acabado en brillo o mate.

**Normativo Aplicável – Applicable Standards | Normes Applicables | Normas Aplicables**

Norma Standard   Norme   Norma	Características Físico-Mecânicas Physico-Mechanical Characteristics   Caractéristiques Physico-Mécaniques   Características Físico-Mecánicas	Valor Value   Valeur   Valor
EN 324-1	<b>Tolerância de Espessura (mm)</b> Thickness Tolerance   Tolérance d'Épaisseur   Tolerancia de Espesor	+/-1,00mm
EN 324-1 e 2	<b>Tolerância de Comprimento/Largura</b> Tolerance Length/Width   Tolérance Longueur/Largeur   Tolerancia Largo/Ancho	+/- 5,00mm
	<b>Comprimento/Largura (mm)</b> Length/Width   Longueur/Largeur   Largo/Ancho	
	<b>Esquadria (mm/m)</b> Squareness   Rectitude   Cuadratura	

**Manuseamento, Armazenagem e Limpeza – Handling, Storage and Cleaning | Manutention, Stockage et Nettoyage | Manipulación, Almacenamiento y Limpieza**

No que concerne ao manuseamento, a paletização ou empilhamento do produto deve ser realizada sem tocar ou roçar os painéis entre si, de modo a evitar o aprisionamento de partículas de qualquer tipo entre os painéis. Deve ser evitada exposição prolongada do produto à luz direta solar ou outras fontes de calor. A armazenagem deve ser efetuada em local bem ventilado.

A temperatura de armazenagem deve situar-se entre os 10 e os 30º C, e a humidade relativa entre os 30 e os 70%.

Para a limpeza não é aconselhado o uso de produtos químicos ou abrasivos, sendo recomendada a utilização unicamente de água e sabão para a limpeza do produto. Não se recomenda a utilização de panos de limpeza abrasivos.

With respect to handling, the palletizing and stacking of the product must be performed without touching or rubbing the panels together so as to avoid entrapment of particles of any kind between the panels. Prolonged exposure of the product to direct sunlight or other heat sources should be avoided. The storage must be done in a well ventilated place.

The storage temperature should be between 10 and 30 °C, and the relative humidity between 30 and 70%.

For cleaning is not advisable to use chemical or abrasive products, being recommended the use only of water and soap to clean the product. The use of abrasive cleaning cloths is not recommended.

En ce qui concerne la manipulation, l'empilage et palettisation du produit doivent être effectuées sans le toucher ou le frottement des panneaux entre eux de manière à éviter l'emprisonnement des particules de toute nature entre les panneaux. Une exposition prolongée du produit directement au soleil ou autres sources de chaleur doit être évitée. Le stockage doit être effectué dans un endroit bien ventilé.

La température de stockage doit être comprise entre 10 et 30 °C, et l'humidité relative entre 30 et 70%.

Pour le nettoyage n'est pas conseillé d'utiliser des produits chimiques ou abrasifs, étant recommandé l'utilisation que de l'eau et du savon pour nettoyer le produit. L'utilisation de chiffons de nettoyage abrasifs n'est pas recommandée.

Con respecto a la manipulación, el paletizado y apilado del producto deben ser realizadas sin tocar o frotar los tableros entre sí, a fin de evitar el atrapamiento de partículas de cualquier tipo entre los tableros. La exposición prolongada del producto a la luz solar directa o otras fuentes de calor debe ser evitado. El almacenamiento debe hacerse en un lugar bien ventilado.

La temperatura de almacenamiento debe estar entre 10 y 30 °C, y la humedad relativa entre 30 y 70%.

Para la limpieza no es aconsejable el uso de productos químicos o abrasivos, y se recomienda el uso sólo de agua y jabón para limpiar el producto. No se recomienda el uso de paños de limpieza abrasivos.

Ficha Técnica: FT 01  
 Revisão: 01  
 Data: 20/05/2014

Elaborado por: \_\_\_\_\_

Aprovado por: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_